

Область применения Клей на основе поливинилацетатной дисперсии. Предназначен для склеивания бумаги, картона, искусственной кожи, ткани, напольных ковровых покрытий, дерева и древесноподобных материалов, а также для склеивания этих материалов в разных комбинациях друг с другом, для склеивания картона и различных видов гофрокартона, каширования, изготовления коробок и приклеивания клапанов на коробки.

Технические характеристики

| | |
|---------------|--|
| Основа | Водная дисперсия модифицированного поливинилацетата (ПВА) |
| Внешний вид | Вязкая масса белого или светло-желтого цвета, без посторонних включений |
| Вязкость | 3 000 - 6 000 мПа·с (Brookfield DV-II+Pro, Sp.№6, 20°C, 20 об/мин) 10 - 20 с (стандартная кружка ВМС, 20°C) |
| Показатель pH | 7,0±1,0 |
| Плотность | 1,03±0,02 г/см ³ |
| Сухой остаток | 27±2 % |

Применение

Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, масел и прочих загрязнений

Перед применением клей тщательно перемешать

Температура склеивания: рекомендуемая 18-20°C, минимальная 10°C

Расход клея: 80-150 г/м² (в зависимости от типа и качества поверхности)

Способ нанесения: вальцовыми клеенаносящими станками, вручную кистью, шпателем или валиком

Механическую обработку склеенных изделий можно осуществлять через 2 часа, но рекомендуется производить через 24 часа

Остатки клея с оборудования и инструментов смыть водой, не дожидаясь высыхания

Упаковка Пластиковое ведро 3 кг, 5 кг, 11 кг, 21 кг, 32 кг, IBC-контейнер 1100 кг

Хранение Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 6 месяцев, при температуре не менее +5°C. Клей не является морозостойким. После длительного хранения тщательно перемешать перед использованием.

Изготовлено: ООО «Бау-Синтез»

Республика Беларусь, 211162, Витебская обл., Чашникский р-н, г. Новолукомль, ул. Панчука, 7Б-1
тел./факс (017) 299-60-50, тел. моб. (029) 182-88-25, (029) 833-27-15, www.pvad.by