

## Клей водно-дисперсионный группа водостойкости D2

**Область применения** - склеивание массива древесины и материалов на древесной основе (ДСП, MDF, ДВП) при изготовлении столярных изделий и мебели, деталей интерьера  
- склеивание при изготовлении мебельного щита, шиповое соединение  
- облицовка бумажно-слоистым пластиком, шпоном, декоративной бумагой

Клеевой шов прозрачный, бесцветный, не изменяет цвет древесины. Применяется для высокочастотного склеивания (ТВЧ). Группа водостойкости D2, подходит для изделий, эксплуатируемых внутри помещений при редком и кратковременном воздействии воды или высокой влажности.

### Технические характеристики

Основная	Водная дисперсия модифицированного поливинилацетата (ПВА)
Вязкость	6 000 - 10 000 мПа•с (Brookfield DV-II+Pro, Sp.№6, 20°C, 20 об/мин)
Показатель pH	5,5±1,0
Плотность	1,05±0,03 г/см <sup>3</sup>
Сухой остаток	43±2 %

### Применение

Склеиваемые поверхности должны быть очищены от пыли, масел и прочих загрязнений

Перед применением клей тщательно перемешать

Влажность склеиваемой древесины: 8-12%

Температура склеивания: рекомендуемая 18-20°C, минимальная 10°C

Расход клея: 120-180 г/м<sup>2</sup> (в зависимости от породы древесины и качества поверхности)

Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей. При склеивании твердых пород рекомендуется наносить клей на обе склеиваемые поверхности.

Способ нанесения: вальцовыми клеенаносящими станками, вручную кистью, шпателем или валиком

Время открытой выдержки: 10-12 минут

Время прессования: 20 минут при 20°C (в зависимости от склеиваемого материала)

5 минут при 60°C

Время прессования и открытой выдержки зависят от температуры и влажности воздуха, породы и влажности древесины, количества наносимого клея

Давление прессования: 2 кгс (0,2 МПа), 7 кгс (0,7 МПа) для твердых пород древесины

Механическую обработку склеенных изделий можно осуществлять через 2 часа, но рекомендуется производить через 24 часа

Остатки клея с оборудования и инструментов смыть водой, не дожидаясь высыхания

**Упаковка** Пластиковое ведро 3 кг, 5 кг, 11 кг, 21 кг, 32 кг, IBC-контейнер 1100 кг

**Хранение** Хранить при температуре (0-40)°C в закрытой упаковке.  
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

### Изготовлено: ООО «Бау-Синтез»

Республика Беларусь, 211162, Витебская обл., Чашникский р-н, г. Новолукомль, ул. Панчука, 7Б-1  
тел./факс (017) 299-60-50, тел. моб. (029) 182-88-25, (029) 833-27-15, www.pvad.by